

## Tolérances dimensionnelles du verre trempé

Épaisseur du verre		Superficie maximale		Poids		Tolérances dimensionnelles	
mm	po	M <sup>2</sup>	Pl <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Lb/Pl <sup>2</sup>	mm	po
3	1/8	1,86	20	7,86	1,61	± 1,6	± 1/16
4	5/32	3,25	35	9,91	2,03	± 1,6	± 1/16
5	3/16	4,65	50	11,96	2,45	± 1,6	± 1/16
6	1/4	6,04	65	14,6	2,99	± 1,6	± 1/16
10	3/8	7,06	76	23,97	4,91	± 2,4	± 3/32
12	1/2	7,06	76	31,54	6,46	± 3,2	± 1/8